

Fisa tehnica nr: F 7.2- 32 Rev 1

ULEI L100 -F / L150-F
marca Fatcom/e-oil

-se obtine din uleiuri minerale rafinate

-Aplicatii: lubrifiant pentru lagare, articulatii, jonctiuni, lanturi, solicitari eforturi mecanice medii, pe baza de prescriptii

Caracteristici	Metode de incercare	L100 -F	L150 -F
Aspect la 25°C	vizual	Lichid clar	Lichid clar
Vâscozitatea cinematică mm ² /s (cSt) la - 40°C	ISO 3104 ASTM D 445	80 - 120	135 - 165
Densitate 20°C g/cm ³	ISO 12185 ASTM D 1298	Max 0.910	Max 0.920
Indice vascozitate	ISO 2909 ASTM D 2270	Min 90	Min 90
Punct de inflamabilitate COC (°C) , min.	ISO 2592 ASTM D 92	Min 210	Min 220
Punct de curgere (°C)	ISO 3016	Max -10	Max -10

Termenul de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei.

Data: 09.05.2019