

Fisa tehnica nr: F 7,2- 71 Rev. 0

 Unsoare Ca2-F, Ca3-F
 Marca: Fatcom/e-oil

Unsoarea consistenta de uz general E-oil Ca2 si E-oil Ca3 se foloseste la ungerea lagărelor si glisierelor, balamalelor, șuruburilor și transmisiilor cu lanț ale mașinilor agricole, mașinilor de transport, echipamentelor industrial și de construcții, precum si alte unitati de frecare, conform prescriptiilor, in conditii de solicitare normale.

Temperatura de operare: de la -30°C (-50°C la mecanisme de mare putere) pana la +75°C.

Caracteristici	Metoda de incercare	Conditii de admisibilitate conform AD – Unosare E-oil Ca2/E-oil Ca3
1. Aspect	Visual GOST 1033.79 P.4.2	Unsoare omogena galben deschis pana la maro inchis
2. punct de picurare °C	SR ISO 2176 GOST 6793	Min 90
3. Determinarea consistentei semi-solidelor penetrare in con, la 25°C, (0.1mm)	STAS 2392 SR ISO 2137 GOST 5346 Met V	215-295
4. Vascozitate la 0°C si gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s	GOST 7163	Max. 250 (2500)
5. Limita de rezistenta la forfecare 50°C, Pa (g/cm2)	GOST 7143	Min 196 (2.0)
6. Continut de acizi organici liberi % gr.	GOST 6707	Lipsa
7. Continut de apa, % nu mai mult	SR 13484 GOST 2477	2.5
8. Continut de impuritati mecanice insolubile in NCI	GOST 6479	Lipsa
9. Conținut săpunuri pe bază de calciu %, nu mai puțin	GOST 5211	11.0
10. Ponderea de alcali liberi in masa la transf. in NaOH, % gr	GOST 6707 ASTM D 128	Max 0.2

*La acordul partilor culoarea poate fi si de nuanta rosie si nuanta verde

**Consistență NLGI (National Lubricating Grease Institute) – Clasa 2/3, K2/3C-25

Termen de valabilitate, la depozitare este de 3 ani de la data fabricatiei, păstrat în ambalajul original.